

## Aquastar



Soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok)  
 Hardheid 72 ShA  
 De verschillende PVC soorten zijn niet giftig  
 Geijkt op de buitendiameter (eerste kolom tabel)  
 De gladheid vergemakkelijkt de montage van PVC koppelingen met de gebruikelijke lijmen uit de handel  
 Te gebruiken bij temperaturen tussen -10°C en +60°C  
 Werkdruk (WD) bij 23°C  
 Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de WD  
 Getest op waterdichtheid  
 Elke rol is getest op waterdichtheid met behulp van luchtdruk voor verzending

### Toepassingen

Zuig-persslang voor uitrusting van zwembaden e.d.

Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Artikel Code	Rollengten (m)
20	2,5	170	140	6	AQB20	25 - 50
25	3	250	160	6	AQB25	25 - 50
32	3,5	420	200	6	AQB32	25 - 50
40	4	520	200	5	AQB40	25 - 50
50	4	750	200	5	AQB50	25 - 50
63	4	960	250	5	AQB63	25 - 50
20	2,5	170	140	6	AQG20	25 - 50
25	3	250	160	6	AQG25	25 - 50
32	3,5	420	200	6	AQG32	25 - 50
40	4	520	200	5	AQG40	25 - 50
50	4	750	200	5	AQG50	25 - 50
63	4	960	250	5	AQG63	25 - 50
75	5	1370	280	4	AQG75	25 - 50
90	5	1690	300	3	AQG90	25
20	2,5	170	140	6	AQW20	25 - 50
25	3	250	160	6	AQW25	25 - 50
32	3,5	420	200	6	AQW32	25 - 50
40	4	520	200	5	AQW40	25 - 50
50	4	750	200	5	AQW50	25 - 50
63	4	960	250	5	AQW63	25 - 50
75	5	1370	280	4	AQW75	25 - 50